公開特許公報

昭48.(1973) 4.2 5

昭46.(1971)8.4

67 L5

67 JSI

52日本分類

48 - 25239

46 - 58772

未請求

(全5頁)



## (8) 後符号ナシ

願(特許法第58条但し の規定による特許出版)

8月 4日 昭和 4 6年

# 黿. 特許庁長官 ±

特

殿

1 発明の名称

弾 後の競挙点系弁法をび発を

許

所 遊戲者影如医春季節3099 佳

名莊嚴麗義

(他1名)

3 特許出願人

所 東京都千代田区大手町8丁目6番5号 住

Æ

(国 籍)

4 代理 人

東京都千代田区丸の内2丁目6番2号 丸の内八重洲ビル330号

郵便番号100 電話 (212) 3431 (代)

(3667) 弁理士 谷 山



å

①特開昭

43公開日

20特願昭

②出願日

庁内整理番号

6903 58

6903 *58* 

審査請求

4 発明の詳細な説明

本発明は厚製の買導加熱方法とその方法を実施 するための装置に関するものであり、その目的と するととろは厚収の市方向の製度価差を少なくす ると共に、全体の炉長を短かくして加熱作業能率 の向上を針るところにある。

例えばテーブルローター間に健洋加熱炉を複数 **善配置した静等加熱装置男によつて厚収を加熱す** る場合、全体の炉長は加熱作業能率から考えて短 かい方が有稀である。

金体の伊長を短かくするためには被加熱材の単 位面積当り発生するエネルギー(表面電力密度) をできる僕り大きくとる必要があるが、坂厚、電 **進浸透深さ、市方向端部帰面の実効輻射との関係** で、巾方向塘部の温度が、中央部に較べて上昇す る傾向がある。

一例として、電源周波数 5 KH2 で鋼根を900

3. 特許技术の範囲

(1) 耐火材料を内張りした酵帯加熱炉を複数差配置 した勧進加熱炉消化よつて厚板を連続的に加熱 ナるにさいし、最終師帯加熱炉以前の師導加熱 伊国にかいて高温装加熱材の巾方向帰部に冷却 水を噴射して冷却水の熱伝導により冷却して最 終酵涕加熱炉に装入される前に帰部の温度を中 央部の温度よりも低下せしめ、且つ飲装加熱材 の機器に噴射した冷却水が誘導加熱炉内に持込 まれない後に水切りを行ない、最終酵涕加熱炉 の加熱により、彼加熱材の巾方向の温度を均一 にするととを特徴とする厚板の酵導加熱方法。 (3) 耐火物を内張りした酵導加熱炉を複数差配置し た錯涕加熱炉別、各炉間に設けた輸送テーブル、 翻導加熱好間に設けた高温被加熱厚板の巾方向 に間隔額節可能な被加熱材の婚部への冷却水噴

(1)

射袋屋、舷冷却水噴射袋量とその後部の翻導加

(2)

つつに

でまで加熱する場合の複巾方向の温度偏差をok. する電力密度と複厚の関係を第1因に示す。

今、第1図ドマいて、電力密度を例えばずに設 定すると、複厚なりなの被加熱材化ついては巾方 肉の瓢皮偶差を略々りだするととができ、又覚力 密度を例えば 54 に設定すると、 友厚 5g 、 5g の被加 熱材については市方向の温度偏差を略々のにする ことができるが、この様に電力密度を開始すると、 電源容量を十分に活用できない。 そとで電源容量 の十分なる活用を計り、且つ全体の伊畏を何かく するために、電力密度を大きく、且つ一定値、例 えば 引 K段定すると、 板厚 fi のものについては市 方向の温度偏差を略々りとするととができるが、 それよりも桜厚の大をるもの、例えば、ち又は桜厚 がなより小さいもの例えばなの場合には、例えば 第5因に示す如く巾方向端部が中央部に較べて温 度が高くなり増部が目標包度を超えて材質のメラ ツキを生じる。

即ち、第3 圏は第8 圏に示す如くテーブルロー ラー1 と誘導加熱炉 8 と交互に配置した厚板の誘

(8)

切りを行ない、最終的導加熱炉の加熱により、被加熱材の市方向の温度を均一にするととを解散と する厚板の誘導加熱方法。

耐火物を内張りした酵帯無無を複数基配置した酵帯加熱炉列、各炉間に設けた物送ナーブル、 酵湯加熱炉間に設けた高温被加熱厚板の巾方向に 関係関節可能な被加熱材の端部への冷却水噴射装 置、該冷却水噴射装置とその後部の酵湯加熱炉の 間に設けた冷却水が酵沸加熱炉内に持込まれるの を防止するための水切装置よりなる厚板の酵湯加 熱装置。

以下本発明の内容を詳細に説明する。

本発明にかいて使用する厚板の静導加熱炉は、 例えばプレノイド状コイルを使用し、これに外張 り耐火物及び内張り耐火物を設け、内張り耐火物 の内部に炉内を構成する。静導加熱炉としては 来から内張り耐火物を設けないものもあるが、本 発明にかいては特に内張り耐火物を設けたもので ある。即ち内張り耐火物がないと、コイル自身が 直接輻射熱を受けてコイルの寿命が低下する。更

本発明は上記の欠点を除去し、加熱作業能率の 向上を計り、且つ電源容量の十分なる活用を計る ため、電力密度を大きく、且つ一定値に保つた場合の被加熱材の巾方向端部の速度上昇を適切に防止し、もつて被加熱材の巾方向の温度偏差を僅少 に保つて加熱することを目的としたものである。

本発明の要旨は次の通りである。

耐火材料を内張りした誘導加熱炉を複数基配便 した静導加熱炉列によって厚板を連続的に加熱炉 るにさいし、最終誘導加熱炉以前の誘導加熱炉 において高温被加熱材の向方向増配に合却水の熱伝導により冷却して最終誘導加 熱炉に換入される前に増配の温度を中央部の度射 よりも低下せしめ、且つ該被加熱材の場形に よりも低下せしめ、且つ該被加熱がの場形に した冷却水が鬱導加熱炉内に持込まれない様に

4

に本発明にかいて処理の対象は厚板(6~80m)である。而してからる被加熱材を跨導加熱炉に通板する場合、特に被加熱材の先後端の上戻り配は下尺りにより、内張り耐火物がない場合、コイルを着しく損傷することになる。からる難点を排除するために、本発明にかいてはコイルの内側に耐火物壁を殴け、コイルの熱的及び機械的保護を削るものである。

本発明はからる構造の誘導加熱炉を例えば第2 國に示す如く複数差2a、8b、2c、2dを設け、 その間に輸送テーブル1を設ける。而して各炉2a、8b・・・を、被加熱材3の温度が次第に上昇するように設定し、最終炉2dを出たときに被加熱材3の 内方向中央部の温度が目標値になり第3図 に示す如くのであるが、この際前述の理由により第3図 に示す如くの方向の温度が目標値より高温になる。そこで本発明では例えば少くとも最終炉2d とその前の炉2cの間に、被加熱材3の市方向の 関端部に合対水を噴射し、第4図に 数加熱材3の両端部に合対水を噴射し、第4図に 示す如く炉 20 と炉 24 の間で、被加熱材 3 の婚部 の温度を中央部の温度よりも所定温度だけ低下せ しめる。そして最終炉 24 での加熱によつて被加 熱材の巾方向の温度を均一とするものである。

との場合、被加熱材の巾の変動に対処するため に、被加熱材の両端や却装置は間隔調整可能とす ることが望ましい。

帯板を連続的に加熱(酵導加熱)する場合、巾 方向の温度循道を僅少にするために、加熱前の帯 板の両端部に水を供給し、との水を加熱装置内に 持込んで同加熱装置の加熱による気化熱により帯 板の両端部の過熱を防止するようにしたものは、 特公昭43-26975号公報により公知である。

この公知技術にかいて加熱装置の入例で帯板の 四端部に供給した水を加熱装置内に持ち込む(持 ち込まれる)理由は、水を供給する位置における 帯板の温度が常温に近い温度であるために、その 位置で水は悪発することなく、加熱装置内に持ち 込まれ、その加熱装置によつて始めて熱が供給さ れるときに水が蒸発して端部の過熱が防止できる

重と核方の誘導加熱炉の間に、水切装置を設け、 とれにより、冷却水の炉内への持込みを防止した ものである。

との様に本発明を公知技術とは会く異なるもの である。

以下本発明の冷却水噴射装置及び水切装置の実 施例を第 5 図、第 6 図について説明する。本実施 例は低く限定された一例を示したもので、他の変 更は容易に行えるものである。

これに対して本発明では複数基の静薄加熱炉列を使用して限次昇温せしめる過程で、最終炉に近い被加熱材の温度が高温のときに、被加熱材の両端部に冷却水を噴射し、冷却水の熱伝導により冷却するものであり、次の加熱炉で積極的水切りを行うものである。即ち本発明は厚板を対象としているために上記公知技術の如く気化熱による冷却では不十分であると共に、冷却水噴射の時点で被加熱材が高温のために水を炉内に持ち込む必要が全くない。

本発明に於て水切りを積極的に行り理由は多量 の冷却水が使用されるので、厚板の表面に滞留し ている冷却水が炉内に持込まれることになる。

然るに前述の如く、本発明で使用する誘導加熱 炉は内張り耐火物を設けているからとの耐火物に 水が付着浸透したり、或いは蒸気が接触すると、 耐火物の劣化により、寿命を著しく低下するので 水切りを積極的に行なりものである。

・従つて本発明技能にかいては特に冷却水噴射技

8から被加熱板3の両端表面に噴射された冷却水が、炉84内に持込まれる前に吹飛ばす。 尚1 \* は 上配シャフト5 を回転するための駆動装置であり、 加熱する被加熱板 5 の巾が変つた場合には駆動装置によりシャフト 5 を回転して冷却水噴射部 8、 の間隔を開節する。

次の本発明方法の実施例を記載する。

耐火物を内張りした静導加熱炉を第2図に示す如く直列に4 基配置した。 2a の何は60 HS 、65 %m1、2c の何は3 KHS 、60 %m2、2d の何は5 KHS 、60 %m2 である。被加熱材は板厚 3 5 mm の側板で、目標加熱温度は900でである。上配網板を上配炉列で a 5 m/min で加熱する過程で800での剱板に炉 2c と炉 2d の間に設けた冷却水噴射装置により網板両端部(端面及び、エッジから20 mm 巾)に冷却水を片側60 4/min噴射して、巾方向中央部の温度よりも両端部の温度を50で低く保持した。

又この際、冷却水が 2d の炉内に持込まれない ように、銅板両端部に 7 %/cm² の高圧空気をエン 少方向に吹付けた。かくして全く完全に水切りを 行い最終炉 24 を通過せしめた結果、巾方向の種度 楚は殆んどなく、目標額度である900cに加熱 することができた。


上配冷却処理を行なわない場合は、中央部の包 度は900℃、両端部の包度は940℃で、市方 向の温度差は40℃であつた。


## 4図面の簡単な説明


第1 図は酵添加熱によって加熱する場合、核加熱板の巾方向の中央部と増部の視度差を 0 にするための電力密度と板厚の関係を示す図表、第2 図は酵添加熱炉列の平面図、第5 図は第8 図の炉列で加熱した場合の、被加熱板の巾方向中央部と増都の昇温曲線図、第5 図は本発明表色の実施側の正面図、第6 図は第5 図の平面図である。

1 …テーブルローラー、 8 … 間等加熱炉、 5 … 被加熱板、 4 、 4 … 軸受井、 5 、 5 … 回転シャフト、 6 、 6 … 逆ネジ部、 7 、 7 … 多動体、 8 、 8

代理人 各山海









5 添付書類の目録

(1) 明細書

1通

(2) 図

血

1通

(3) 委任状

1通

-(4) 出頭審查請求會

6 前記以外の発明者、特許出願人

(1) 発明者

短路市关章区关部时1011

程证 蘇



(0) 400 HETA